

Exercice n°1 • L'aluminium



1) Expression de la masse volumique :

$$\rho = \frac{Z_{\text{Al}} M_{\text{Al}}}{N_A V_{\text{maille}}}$$

Or, pour une structure CFC :  $Z_{\text{Al}} = 4$  et  $V_{\text{maille}} = a^3$ . Ainsi,

$$a = \left( \frac{4M_{\text{Al}}}{N_A \rho} \right)^{1/3} = 405 \text{ pm}$$

2) Sur la diagonale d'une face :

$$a\sqrt{2} = 4r_{\text{Al}} \Rightarrow r_{\text{Al}} = 143 \text{ pm}$$

3) Voir la démonstration du cours :

$$r_{\text{T}} = r_{\text{Al}} (\sqrt{3/2} - 1) = 32,3 \text{ pm}$$

$$r_{\text{O}} = r_{\text{Al}} (\sqrt{2} - 1) = 59,2 \text{ pm}$$

Exercice n°2 • La fluorine



1) Le cristal  $\text{CaF}_2$  est formé d'ions  $\text{Ca}^{2+}$  et  $\text{F}^-$ . D'après l'énoncé,  $\text{Ca}^{2+}$  se trouve sur les nœuds et réseau CFC. On a donc  $Z_{\text{Ca}^{2+}} = 4$ . De plus, d'après la formule brute, il y a deux fois plus de  $\text{F}^-$  que de  $\text{Ca}^{2+}$ . On a donc  $Z_{\text{F}^-} = 4$ .

Il y a contact entre les cations et les anions. Ils se touchent le long une grande diagonale du cube. Ainsi,

$$r_{\text{Ca}^{2+}} + r_{\text{F}^-} = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

2) Compacité :

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r_{\text{Ca}^{2+}}^3 + 8 \times \frac{4}{3} \pi r_{\text{F}^-}^3}{a^3} = 0,62$$

Exercice n°3 • Stockage du dihydrogène



1) Il y a 8 sites tétraédriques.

2) Le titane se trouve aux nœuds du réseau CFC : il y a 4 atomes de titane par maille. L'hydrogène occupent tous les sites tétraédriques de ce réseau : il y a 8 atomes d'hydrogène par maille. Il y a donc deux fois plus d'atome d'hydrogène que d'atome de titane. On en déduit la formule brute :  $\text{TiH}_2$ .

3) Taille du site tétraédrique :

$$r_{\text{T}} = \left( \sqrt{3/2} - 1 \right) r_{\text{Ti}} = 32,8 \text{ pm} > r_{\text{H}}$$

L'insertion se fait sans déformation.

4) Les atomes de titane se touchent le long de la diagonale d'une face du cube, on a donc :

$$4 r_{\text{Ti}} = a\sqrt{2} \Rightarrow a = 413 \text{ pm}$$

5) Chaque maille occupe un volume  $a^3$  et possède 8 atomes d'hydrogène. Dans  $1 \text{ m}^3$ , il y a donc :

$$N = \frac{1 \times 8}{a^3} = 1,136 \cdot 10^{29} \text{ atomes}$$

Soit, une masse de :

$$m = \frac{N M_{\text{H}}}{N_A} = 189 \text{ kg}$$



6) Cela nécessite un volume :

$$V = \frac{3}{189} = 16 \text{ L}$$

Exercice n°4 • Cristaux ioniques



1)



Population :  $Z_{Cs^+} = Z_{Cl^-} = 4$

Coordinance :  $Cs^+/Cl^- = 8$

Contact entre les ions le long de la grande diagonale du cube :

$$r_{Cs^+} + r_{Cl^-} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$



Non contact entre les anions :

$$r_{Cl^-} < \frac{a}{2}$$

2) On en déduit :

$$r_{Cl^-} < \frac{a}{2} = \frac{r_{Cs^+} + r_{Cl^-}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha > \sqrt{3} - 1$$

3)



Population :  $Z_{Na^+} = Z_{Cl^-} = 4$

Coordinance :  $Na^+/Cl^- = 6$

Contact entre les ions le long d'une arête du cube :

$$r_{Na^+} + r_{Cl^-} = \frac{a}{2}$$



Non contact entre les anions :

$$r_{Cl^-} < \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

4) On en déduit :

$$r_{Cl^-} < \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{r_{Na^+} + r_{Cl^-}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha > \sqrt{2} - 1$$

5)



Population :  $Z_{Zn^{2+}} = Z_{S^{2-}} = 4$

Coordinance :  $Zn^{2+}/S^{2-} = 4$

Contact entre les ions le long de la diagonale d'un petit cube :

$$r_{Zn^{2+}} + r_{S^{2-}} = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

Non contact entre les anions :

$$r_{S^{2-}} < \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

6) On en déduit :

$$r_{S^{2-}} < \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{r_{Zn^{2+}} + r_{S^{2-}}}{\sqrt{3/2}} \Rightarrow \boxed{\alpha > \sqrt{3/2} - 1}$$

7) Si on augmente la coordinence anion/cation, on augmente le nombre de liaisons ioniques et donc, toute chose égale par ailleurs, la stabilité du cristal.

8) On donne :

$$\sqrt{3} - 1 = 0,732 \quad \sqrt{2} - 1 = 0,414 \quad \sqrt{3/2} - 1 = 0,225$$

Or, on a :

$$\alpha_{CsCl} = 0,922 \quad \alpha_{NaCl} = 0,564 \quad \alpha_{ZnS} = 0,402$$

Cela est cohérent avec les structures observées.

9) On a :  $\alpha_{CaO} = 0,714$ . On en déduit que CaO possède la même structure que NaCl.

### Exercice n°5 • Les piles à combustibles à oxyde solide



1) Cf. cours. Population des cations :  $Z_{Zr^{4+}} = 4$ .

2) La structure CFC est compacte et atteint la compacité maximale de  $C = 0,74$ .

3) Un site tétraédrique est un interstice à égale distance de 4 cations qui sont les sommets d'un tétraèdre. Dans la structure CFC, il s'agit du centre des 8 cubes d'arête  $a/2$ . Il y en a donc 8 par maille.

4) Le contact anion se fait sur la grande diagonale d'un cube d'arête  $a/2$  :

$$\frac{a\sqrt{3}}{2} \geq 2(r_+ + r_-) \Rightarrow \boxed{r_- \leq \frac{a\sqrt{3}}{4} - r_+}$$

5) Il y a 8 anions par maille puisqu'il y a 8 sites tous occupés et n'appartenant qu'à une seule maille.

6) Il y a donc deux fois moins de  $Zn^{4+}$  que d'anions  $O^{2-}$ . La formule la plus simple qui convient est donc  $ZrO_2$ . On peut aussi remarquer que cette formule donne un composé neutre.

7) La coordinence est le nombre de plus proches voisins.

Un anion au centre d'un tétraèdre formé par les cations a 4 plus proches voisins. La coordinence d'un anion par rapport aux cations est donc 4.

Un cation à un sommet de la maille est entouré de 8 anions dans les 8 sites tétraédriques l'entourant. La coordinence d'un cation par rapport aux anions est 8.

8) On a :

$$\rho = \frac{8 M_O + 4 M_{Zr}}{N_A a^3}$$


9) En supposant que l'oxygène est toujours sous forme d'anions  $O^{2-}$ , et vu que la molécule  $Y_2O_3$  est neutre, l'yttrium est sous forme de cations  $Y^{3+}$ .

10) On remplace un  $Zn^{4+}$  pour un  $Y^{3+}$  donc la structure se charge négativement.

11) La formule de l'oxyde devient  $Y_x Zr_{1-x} O_y$ . On cherche  $x$  en fonction de  $y$ . On utilise la neutralité de l'édifice :

$$3x + 4(1-x) - 2y = 0 \Rightarrow y = 2 - x/2$$

Ainsi :



Remarque : on retrouve bien les deux cas limites étudiés  $x = 0$  et  $x = 1$ .